

Λιπαντικό αλυσίδας Bike Wet Lube

Περιγραφή

Ισχυρό λιπαντικό μακράς διάρκειας για όλες τις αλυσίδες ποδηλάτων. Ιδιαίτερα κατάλληλο για συνθήκες με υγρασία και ρύπανση. Παρέχει ομαλή λειτουργία και προστατεύει τα μεταλλικά μέρη από τη διάβρωση και τη φθορά. Έντονα απωθητικό της υγρασίας ή/και υδροαπωθητικό, εξαιρετικά διεισδυτικό και ευνοεί την πρόσφυση. Ουδέτερο σε πλαστικά, βαφές και μέταλλα. Φιλικό προς το περιβάλλον, καθώς είναι βιοδιασπώμενο.

Ιδιότητες

- εξαιρετική διεισδυτικότητα
- βιοδιασπώμενο

Τεχνικά χαρακτηριστικά

κατηγορία ιξώδους ISO	VG 22 DIN 51519
Πυκνότητα στους 15 °C	0,905 g/cm ³ DIN 51757
Ιξώδες στους 40 °C	26 mm ² /s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους 100 °C	6,4 mm ² /s ASTM D 7042-04
Δείκτης ιξώδους	215 DIN ISO 2909
Σημείο ροής	-42 °C DIN ISO 3016
Σημείο ανάφλεξης	274 °C DIN ISO 2592
αντιγαλακτωματοποιητική ικανότητα στους 54°C	20 min DIN ISO 6614
ικανότητα διαχωρισμού με αέρα	5 min DIN ISO 9120
συμπεριφορά αφρισμού στους 24°C	30/0 ml ISO 6247
συμπεριφορά αφρισμού στους 93,5°C	50/0 ml ISO 6247
συμπεριφορά αφρισμού στους 24°C μετά από 93,5°C	30/0 ml ISO 6247
αριθμός ουδετεροποίησης	0,3 mg KOH/g DIN 51558 T1
οξειδωτική τέφρα	<0,01 g/100g DIN EN ISO 6245
διάβρωση δράση σε χάλυβα	0-A DIN ISO 7120
διαβρωτική δράση σε χαλκό	1-100 A3 DIN EN ISO 2160



Τεχνικά χαρακτηριστικά

σύντομη δοκιμή γραναζιών FZG
κανονική δοκιμή A/8, 3/90

Schadenskraftstufe >12,
Spez.Gew.Änderung <0,27 mg/KWh
DIN 51354

συμπεριφορά σε στεγανοποιητικά από καουτσούκ νιτριλίου (NBR)
βιοαποδομησιμότητα μετά από 21 ημέρες

verträglich
DIN 53538 Teil 1
> 90 %
CEC L-33-82

Πεδίο χρήσης

Ειδικά για λίπανση και συντήρηση αλυσίδων ποδηλάτων σε συνθήκες με υγρασία και ρύπανση. Κατάλληλο και για ηλεκτρικά ποδήλατα.

Υπόδειξη

Αποφύγετε την επαφή με το φρένο!

Εφαρμογή

Πριν από την εφαρμογή, καθαρίστε την αλυσίδα του ποδηλάτου με καθαριστικό φρένων και αλυσίδων Bike (αρ. είδ. 6054). Στη συνέχεια εφαρμόστε ένα λεπτό στρώμα λιπαντικού αλυσίδων σε στεγνή αλυσίδα. Σκουπίστε τα υπολείμματα που περισσεύουν.

Διαθέσιμες συσκευασίες

100 ml φιάλη πλαστική 6052
D-GB-E-F-I

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.