



prestolith pro Multispachtel ist ein 2-komponentiger Polyester-Füll- und Ziehspachtel, als Mischung eines mittelelastischen, hochreaktiven, aminvorbeschleunigten Polyesterharzes mit verschiedenen mineralischen, funktionellen Füllstoffen.

Zum Füllen von Löchern und Unebenheiten, Überspachteln vorbehandelter Flächen bei der Reparatur von Karosserieteilen und anderen Metallflächen, Instandsetzung und Restaurierung von Holz- oder Betonflächen. Auch für Einbrennlackierungen geeignet.

Applikationsgebiete:

- KFZ-Bereich, Maschinenbau.

- Anwendbar auf Metall, Holz, Beton, GFK, galvanisch und feuerverzinkten Untergründen, Aluminium. Auch auf Kunststoffen anwendbar.

**Art.-Nr.:** 602034, 602058

#### Qualität & Eigenschaften

Großflächig glatt und porenfrei ziehfähig  
Sehr gutes Standvermögen an senkrechten Flächen  
Leichte Schleifbarkeit, auch nach längerer Zeit  
Für Einbrennlackierungen geeignet  
Keine Unterscheidung der Untergründe mehr erforderlich bei galvanisch verzinkt, feuerverzinkt oder Aluminium  
Einfache Verarbeitung  
Hohe Elastizität  
Gute Haftung  
Beständig gegen schwache Säuren, schwache Laugen; Treibmittel, Lösemittel, Wasser und Tausalze

#### Physikalische & chemische Daten

Basis: Polyester Qualität  
Farbname: ocker  
Konsistenz: softig / thixotrop  
Durchgetrocknet: 20 min  
Weiterverarbeitungszeit: 20 min  
Überlackierbar: 20 min  
Schleifbar nach: 20 min  
Untergründe: Metall, diverse Kunststoffe, Holz, Beton  
Minimale Anwendungstemperatur: 12 °C  
Maximale Anwendungstemperatur: 30 °C  
Flammpunkt: 31 °C  
Topfzeit: 4 - 5 min  
Anteil Härter: 2 - 4 %  
Lagerstabilität: 1.5 Jahre  
Inhalt:  
◦ 1,00 KG  
◦ 2,50 KG

#### Hinweise zur Benutzung

Die zu beschachtelnde Fläche sollte entrostet, sauber, trocken, fettfrei und angeschliffen sein.  
Die benötigte Materialmenge aus der Packung entnehmen und mit der entsprechenden Härtermenge gut vermischen.  
Das angemischte Material in der gewünschten Schichtdicke auftragen.  
Nach ca. 20 Minuten kann die gespachtelte Fläche geschliffen (Schleifpapiere Körnung 80 - 240) und lackiert werden.  
Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch säubern, evtl. mit Nitroverdünnung abwaschen.  
Angemischtes Material nicht in die Dose zurückgeben.

#### Umweltgerecht

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

#### Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

#### Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

**Stand: 13. Oktober 2026** – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.